



EN

DE

FORM
TECHNICAL

BILDEN
TECHNISCH



CLOISON ET ÉCRAN PHONIQUE

-

PARTITION AND SOUND SCREEN

WAND UND PHONISCHER SCHIRM

Partisound

FICHE TECHNIQUE

SOUND

arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

Description

Cloison & Ecran en structure aluminium anodisée recouverte d'un tissu déhoussable et lavable.

Dimensions

Cloison :

L : de 800 à 1500 mm

H : 1200 ou 1500mm

Ecran :

L : de 800 à 1600 mm


H : 500 ou 600mm

Sur-mesure sur demande

Custom-made on request
Sonderanfertigungen auf Anfrage

Fixation

Pieds : AS PARTISO / SS PARTISO



EN

Description

Screen in anodised aluminium structure covered with removable, washable fabric.

Fixing

Feet: AS PARTISO / SS PARTISO

DE

Beschreibung

Trennwand & Leinwand aus eloxierter Aluminiumstruktur, die mit einem abnehmbaren und waschbaren Stoff überzogen ist.

Festsetzung

Füße: AS PARTISO / SS PARTISO



ÉCOLOGIQUE

ecological
ökologisch



SUR-MESURE

custom made
mass angefertigt



EN

DE

Informations matériaux

Information materials

Information Materialien

Nom produit

Product name
Produktname

Partisound

Épaisseur

Thickness
Dicke

60 mm

Densité

Density
Dichte

40 kg / m³

Poids

Weight
Gewicht

8,0 kg / m²

Couleurs

Colors
Farben

100

Classement au feu

Fire classification
Brandklassifizierung

NF EN 13501-1

M1, non-feu - Norme Euroclasse B-s2, d0.




Norme acoustique

Acoustic standard
Akustischer Standard

NF EN ISO 354

Émission de COV

VOC Emission
VOC-Emission



Composition

Composition
Zusammensetzung

PET recyclée et recyclable à 100%

100% recyclable and recycled PET

100 % recycelbares und recyceltes PET

Nombre de bouteilles recyclées par m²

Number of bottles recycled per m²
Anzahl Flaschen recycelt pro m²

96 bouteilles plastiques (rPET)

96 plastic bottles (rPET)

96 Plastikflaschen (rPET)

Certifications

Certifications
Zertifizierungen



BREEAM®



Garantie

Guarantee
Garantie

10 ans. Résistant aux UV

10 years. UV-resistant

10 Jahre. UV-beständig



Emballage & Conditionnement

Packaging and Conditioning
Verpackung und Verpackung

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Cardboard and plastic bubble protection, guaranteed CFC-free and recyclable.

Blasenschutz aus Pappe und Kunststoff, Garantiert FCKW-frei und recycelbar.

Entretien

maintain
pflegen

En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyeurs.

In case of stain, dab with a clean, damp cloth as soon as possible. To disinfect and eliminate viruses, spray a diluted bleach solution (2%). Follow the conditions of use mentioned on the labels of the cleaning products.

Wenn es einen Fleck gibt, tupfen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Um Viren zu desinfizieren und zu beseitigen, sprühen Sie es mit einer verdünnten Bleichlösung (2%). Beachten Sie die auf den Etiketten der Reinigungsmittel angegebenen Verwendungsbedingungen.

Performance acoustique

SPECTRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

ABSORPTION SPECTRUM ACOUSTIC

ABSORPTIONSSPEKTRUM AKUSTISCH

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

4 panneaux autoportants (1.20*1.80 m) / 2 faces

N° d'affaire : 1831066

Date : 31/07/2018

Client : Arteck

Référence : PARTISOUND AUTOPORTANTE

Épaisseur : 60 mm

Surface absorbante : 14.96 m²

Remarques :

Masse surfacique : 40 kg/m²

Masse volumique : 2.4 kg/m³

Fibre rPET compacte acoustique

100% polyester M1

Thermo-relié recyclé, teinté dans la masse

Utilisé pour les produits suivants : cloison et écran

Acoustic test carried out with the laboratory: CETIAT

Number of elements tested:

4 self-supporting panels (1.20*1.80 m) / 2 sides

Business number: 1831066

Date: 31/07/2018

Client: Arteck

Reference: SELF-SUPPORTING SUPPORT

Thickness: 60 mm

Absorbent surface: 14.96 m²

Remarks:

Surface mass: 40kg/m²

Density: 2.4 kg/m³

Acoustic compact rPET fiber

100% M1 polyester

Recycled thermo-bonded, mass-dyed

Used for the following products: partition and screen

Akustischer Test durchgeführt mit dem Labor: CETIAT

Anzahl der getesteten Elemente:

4 selbsttragende Paneele (1.20*1.80 m) / 2 Seiten

Geschäftsnummer: 1831066

Datum: 31/07/2018

Kunde: Arteck

Referenz: FREISTEHENDER PARTISOUND

Dicke: 60 mm

Saugfähige Fläche: 14.96 m²

Bemerkungen:

Flächenmasse: 40 kg/m²


Dichte: 2.4 kg/m³

Akustische kompakte rPET-Faser

100 % Polyester M1

Recyceltes thermogebundenes, massgefärbtes Material

Wird für folgende Produkte verwendet: Trennwand und Bildschirm



EN

DE

Performance acoustic

Leistung akustisch

Fréquence (Hz)

Frequency (Hz)

Frequenz (Hz)

A | Aire d'absorption | 1/3 par panneau Octave (m²)

A | Absorption area per panel (m²)

A | Absorptionsbereich pro Platte (m²)

α_s | Octave

α_s | Octave

α_s | Oktave

α_s | 1/3 Octave

α_s | 1/3 Oktave

Fréquence (Hz)	A (m ²)	α _s Octave
100	0.98	0.26
125	0.94	0.25
160	1.10	0.29
200	1.50	0.40
250	1.65	0.44
315	1.69	0.45
400	1.99	0.53
500	2.50	0.67
630	2.95	0.79
800	3.29	0.88
1000	3.48	0.93
1250	3.50	0.94
1600	3.52	0.94
2000	3.45	0.92
2500	3.46	0.93
3150	3.53	0.94
4000	3.64	0.97
5000	3.75	1.00

POUR INFORMATION

Indice unique d'absorption (ISO 11654)

α_s = 0.92

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

FOR INFORMATION

unique absorption index (iso 11654)

α_s = 0.92

L: absorption peak on the 250 hz octave

m: absorption peak on the octave 500 or 1000 hz

h: absorption peak on the octave 2000 or 4000 hz

ZUR INFORMATION


Einzigartiger Absorptionsindex (ISO 11654)

α_s = 0.92

L: Absorptionsspitze auf der 250-Hz-Oktave

M: Absorptionsspitze auf der Oktave 500 oder 1000 Hz

H: Absorptionsspitze auf der Oktave 2000 oder 4000 Hz



Réalisations



arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

ZAC DES FOLLIUSES
RUE DES MONTS D'OR
01700 MIRIBEL LES ECHETS
FRANCE

+33 (0)4 72 08 58 70
CONTACT@ARTECK-DESIGN.FR
WWW.ARTECK-DESIGN.COM

